

KVALITETS- OCH FUNKTIONSKRAV FÖR COTTOVER

DIMENSIONSÄNDRINGAR VID TVÄTT OCH TORKNING

Får inte överstiga $\pm 4\%$ efter tre tvättar och torkning enligt tvättråd
Testat enligt EN ISO 6330, ISO 5077

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbeständigheten vid tvätt skall vara minst nivå 3-4 för färgförändring
och minst nivå 3-4 för missfärgning
Testat enligt ISO 105 C06

VÅTGNIDNING

Våtgnidning skall vara minst nivå 2-3
Testat enligt ISO 105 X12

TORRGNIDNING

Torrknidning skall vara minst nivå 4
Testat enligt ISO 105 X12

**Alla tester har utförts hos oberoende testinstitut med ackreditering
enligt ISO/IEC 17025**

cottover[®]
people & planet

