

KVALITETS- OCH FUNKTIONSKRAV FÖR COTTOVER

DIMENSIONSÄNDRINGAR VID TVÄTT OCH TORKNING

Får inte överstiga ± 4 % efter tre tvättar och torkning enligt tvättråd
Testat enligt EN ISO 6330, ISO 5077

FÄRGBESTÄNDIGHET

Färgbeständigheten vid tvätt skall vara minst nivå 3-4 för färgförändring
och minst nivå 3-4 för missfärgning

Testat enligt ISO 105 C06

VÅTGNIDNING

Våtgnidning skall vara minst nivå 2-3

Testat enligt ISO 105 X12

TORRGNIDNING

Torrgnidning skall vara minst nivå 4

Testat enligt ISO 105 X12

**Alla tester har utförts hos oberoende testinstitut med
ackreditering enligt ISO/IEC 17025**